

Allgemeine Informationen zu Poolfolien – Schwimmbadfolien

Unsere PVC-Folien sind dehnfähig, uv- und frostbeständig sowie resistent gegen aufgelöste Schwimmbadchemikalien in üblicher Konzentration. Trotzdem sollten Sie darauf achten, dass ungelöste Chlorprodukte wie z. B. Chlorgranulat oder Chlortabletten nicht mit unseren Innenhüllen in Verbindung kommen, da dies die Folie schädigt. Auch durch ölbehandelte Laufstege kann es zu Beschädigungen, bzw. zu Verfärbungen der Folie kommen. Unsere Qualitäts Poolfolien sind hitzebeständig bis zu einer Wassertemperatur von 30 Grad Celcius. Bei dauerhaft höheren Temperaturen sollten Sie auf spezielle, extra für höhere Temperaturen hergestellte PVC Folien ausweichen.

Die Folien für Ihren Pool werden von jedem Hersteller mit einer Minustoleranz gefertigt. Dies ist zwingend notwendig, um eine faltengenaue Passgenauigkeit zu erreichen und stellt keinen Qualitäts- oder Fertigungsmangel dar. Die Poolfolien haben eine Dehnfähigkeit von ca. 20 % und werden beim Befüllen mit warmem Wasser nachgeben ohne dadurch beschädigt zu werden.

Die Montage der Innenhülle ist bei Temperaturen zwischen ca. + 20 Grad und + 24 Grad durchzuführen. Am besten barfuß oder in Socken um Beschädigungen der Poolfolie zu vermeiden.

Die Innenhülle ist nicht bei starker Sonneneinstrahlung einzuhängen! Ist die Temperatur zu hoch, wird die Folie weich, elastisch und zu groß. Ist die Temperatur zu niedrig, wird die Innenhülle hart, unelastisch und zu klein. Bitte breiten Sie die Innenhülle auf dem Beckenboden aus und hängen Sie die Folie in die vorgesehene Hart PVC-Leiste ein. Die Fixierung ist sofort gegeben, wenn die Folie senkrecht herunterhängt. Dann bitte Wasser einlaufen lassen bis der Boden ganz bedeckt ist und die Falten per Hand nach außen schieben. Ab ca. 2 cm Wassertiefe kann die Innenhülle nicht mehr geglättet werden.

Um den vollen Gewährleistungsanspruch auf die Innenhülle zu erhalten, muß ein Bodenschutzvlies verlegt werden.

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen unter der Tel. Nr. 0621 / 43 02 54 13 zur Verfügung.

Ihr Poolexperten Team

www.poolexperte.de

